



Cod.  
**00108**

# NauticSOL cod.025

Excellence Outdoor Fabric

NAUTICSOL-COD025

EXCELLENCE OUTDOOR FABRIC



Awning

Living

Nautic

**Sede Legale**

Via dei Fiorentini, 10  
80143 Napoli

**Sede Operativa**

Ferrante Imparato, 267  
Complesso Le Due Torri  
80147 Napoli

**Tel.** +39 081 574 13 28  
**Fax.** +39 081 771 17 17

**Email.** [commerciale@ddsrsl.com](mailto:commerciale@ddsrsl.com)  
**Web.** [www.myexterior.it](http://www.myexterior.it)





010 ✂



040 ✂



070 ✂



090 ✂



120 ✂



160 ✂



190 ✂

✂ Prodotto disponibile a taglio



## NauticSol cod. 025

Tessuto IN PVC con stampa digitale.



Ecopelle con proprietà impermeabili, progettato per resistere all'esposizione ai raggi ultravioletti, al sudore, e all'acqua salata. Questo tessuto è, inoltre, resistente a macchie di sangue e urina ed è antiallergico. Ideale per applicazioni sia all'aperto che in ambienti interni.

**Reazione al fuoco/Fire Retardant**  
**Classe 11M- UNI 9175**  
**IMO FTP CODE 2010-307 PART 8**  
**BS 5852-1**  
**BS 5852CRIB 5**  
**CALIFORNIA TB117-2013-1**

Si/Yes

**Composizione/Composition: 86% PVC**  
**Retro tessuto:14% Polyester**

Altezza/Width	140
Lunghezza rotoli/Roll length	60 mt
Garanzia: / Warranty	5
Peso g/m2 /weight g/m2	670
Solidità del colore alla luce artificiale (max 8) UNE-EN ISO 105-B02 Colour fastness to artificial light (max 8) UNE-EN ISO 105-B02	6-7
Resistenza all'abrasione (Martindale) ISO 12947-2 Abrasion resistance (Martindale) ISO 12947-2	100.000 CICLI
Resistenza allo strappo ordito Warp tearing resistance UNI 4818-9	8 daN
Resistenza allo strappo trama Weft tearing resistance UNI 4818-9	8 daN
Resistenza trazione ordito Warp tensile strength UNE-EN ISO 1421-1	30 DaN/5cm
Resistenza trazione trama Weft tensile strength UNE-EN ISO 1421-1	20 DaN/5 cm

Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche