



Cod.
0036


NauticSOL

Excellence Outdoor Fabric

WWW.MYEXTERIOR.IT

NAUTICSOL

EXCELLENCE OUTDOOR FABRIC



Awning

Living

Nautic





010



020



030




040



050



060



070



150



080



090



100



110



120



130



140



160



170



180



190



200



NauticSol

Tessuto IN PVC con una finitura marine per il settore nautico.

indoor
outdoor


antimuffa



antimacchia



IMO-Med

OEKO
TEX®

idrorepellente



res. al fuoco



ftalati free

Ecopelle effetto tessuto con proprietà impermeabili, progettato per resistere all'esposizione ai raggi ultravioletti, al sudore, e all'acqua salata. Questo tessuto è, inoltre, resistente a macchie di sangue e urina ed è antiallergico. Ideale per applicazioni sia all'aperto che in ambienti interni.

Reazione al fuoco/Fire retardant
Classe 11M- UNI 9175
IMO FTP CODE 2010-307 PART 8
BS 5852-1
BS 5852CRIB 5
CALIFORNIA TB117-2013-1

Si/Yes

Composizione/Composition: 86% PVC
Retro tessuto: 14% POLYESTERE

Altezza/Width	140
Lunghezza rotoli/Roll lenght:	60 mt
Garanzia/Warranty	5
Peso g/m2 /Weight g/m2	670
Solidità del colore alla luce artificiale (max 8) UNE-EN ISO 105-B02 Colour fastness to artificial light (max 8) UNE-EN ISO 105-B02	6/7
Resistenza all'abrasione Martindale ISO 12947-2 Abrasion resistance Martindale ISO 12947-2	100.000 CICLI
Resistenza allo strappo ordito Warp tearing resistance UNI 4818-9	8 daN
Resistenza allo strappo trama Weft tearing resistance UNI 4818-9	8 daN
Resistenza trazione ordito Warp tensile strenght UNE-EN ISO 1421-1	30 DaN/5cm
Resistenza trazione trama Weft tensile strenght UNE-EN ISO 1421-1	20 DaN/5 cm

Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche