



Cod.  
0052

# SunRise183

Excellence Outdoor Fabric

SUNRISE183

EXCELLENCE OUTDOOR FABRIC



Awning

Living

Nautic





00001



00078



00086



00198



00067



00039



## SunRise183

Tessuto 100% acrilico tinto massa per la protezione solare. Con finissaggio semi-rigido



Tessuto resistente all'acqua e alle macchie, con eccellente durabilità al sole, perfetto per ombrelloni di grandi dimensioni.

**Composizione/Composition:**  
100% Acrilico tinto in massa  
100% solution dyed acrylic

Altezza/width	183
Lunghezza rotoli/roll length	60 MT
Garanzia/warranty	5 anni/ 5 years
Peso g/m2 /weight g/m2: 300	300
Spray test (MAX 100) UNE-ES ISO 4920	100
Oleorepellenza /Oil repellency (max 6) AATCC 118	6
Solidità del colore agli agenti atmosferici artificiali(max 8) UNE-EN ISO 105-B04 Colour fastness to artificial weathering (max 8) UNE-EN ISO 105-B04	7-8
Solidità del colore alla luce artificiale (max 8) UNE-EN ISO 105-B02 Colour fastness to artificial light (max 8) UNE-EN ISO 105-B02	7-8
Colonna d'acqua/ Water column (UNE EN ISO 20811)	300 mm

Solidità del colore al cloro (piscina) (max 5) UNE-EN ISO 105-E03 colour fastness to chlorinated water (SWIMMING-POOL) (max 5) UNE-EN ISO 105-E03	5
---	---

Solidità del colore all'acqua di mare (max5) UNE-EN ISO 105-E02 Colour fastness to sea water (max 5) UNE-EN ISO 105-E02	5
--	---

Resistenza alla rottura ordito Warp elongation at break UNE-EN ISO 13934-1	≥ 30%
Resistenza alla rottura trama Weft elongation at break EN ISO 13934-1	≥20%

Resistenza allo strappo ordito Warp tearing resistance UNE-EN ISO 13937-2	5 daN
Resistenza allo strappo trama Weft tearing resistance UNE-EN ISO 13937-2	3 daN

Resistenza alla trazione ordito Warp tensile strenght UNE-EN ISO 13934-1	140 daN/5 cm
Resistenza alla trazione trama Weft tensile strenght UNE-EN ISO 13934-1	95 daN/5 cm